Seite 1

e

Technisches Informationsblatt

### 26A BODENABDECKKLEBER

#### FLOOR FLOOR LEVEL 26A

Datum: 21/08/13 Seite: 1 von 2

### Technische eigenschaften:

Basis Acrylat
Konsistenz Stabile Paste

Aushärtungsprozess Physikalische Trocknung

 Öffnungszeiten \*
 30 min.

 Aushärtezeit \*
 12 h

 Dichte (DIN 53479)
 1,45 g / ml

Temperaturbeständigkeit von -20 ° C bis + 80 ° C

 $\begin{array}{ll} \mbox{Haftkraft} & 1,66 \ \mbox{N} \ / \ \mbox{mm}^2 \\ \mbox{Trockenheitsgehalt} & 77\% \\ \mbox{Verbrauch} & 400 \ \mbox{g} \ / \ \mbox{m}^2 \end{array}$ 

### Beschreibung:

Gebrauchsfertiger Universalkleber für alle weichen Bodenbelag für die Innenverklebung

### Eigenschaften:

- · Leicht, universell einsetzbar
- Großer Klebstoff / offene Zeit ~ 30 min. (Zeit für Korrekturen an
- Beginn der Aushärtung)
  Hervorragende Haftung und Haftung zu verschiedenen Oberflächen einschließlich poröser Materialien zB Beton, Stein, Holz usw.
- Erzeugt eine flexible Klebeschicht
- Keine Lösungsmittel, keine brennbaren Stoffe

# Anwendung:

- Alle weichen Bodenkleber -Teppiche aus Vinyl, Textil, PVC usw.
- Zur Verklebung verschiedener Linoleumböden oder auf die Oberfläche des Klebstoffs glätten Wände.
- Zur Abdichtung von Wandbekleidung Fußböden

### Farbe und Verpackung:

Verpackung: Eimer 1, 5 und 15 kg

### Ablaufdatum:

12 Monate in ungeöffneter Verpackung, kühl und trocken anstelle von Temp. + 5°C bis + 25°C

## Oberfläche:

- Materialien: poröse Oberflächen Stein,
  - Beton, Holz, Putz usw.
- Oberflächenvorbereitung: Reinigen Staub und Schmutz
- Achtung: Mindestens ein Klebstoff Die Oberfläche sollte porös sein

### Anwendung:

Kleber mit Spachtel (3 - 5 mm grob)

auf die Zähne) auf die Klebefläche auftragen, die Sie erhalten 20 - 30 Minuten behandeln in der Zeit stark unter Druck gesetzt

auf die Oberfläche des Klebstoffs glätten Lassen Sie es mindestens 12 Stunden zu hart Betriebstemperatur: +5 ° C bis + 30 ° C

Reinigung: Üngehärteter Klebstoff von Werkzeugen und

Materialien sollten sofort nach dem Auftragen mit Wasser gereinigt werden

Farbe: weiß

SIA Soudal Tel: +371 67296536 Ozolu 28 Fax: +371 67296537 soudal@soudal.lv Jaumnārupe, LV-2166 www.soudal.lv

<sup>\*</sup> Gemessen bei + 20 ° C / 65% rel. Luftfeuchtigkeit Diese Werte können je nach Umgebungsfaktoren wie Temperatur und **Lugtfeuchtigkeit var**iieren