

Material

Spezial-Vlies aus PP mit vollflächigem, wasserfesten Klebefilm

Ausführung

ME316 wird als 25m Rollenware geliefert

Farbe: Schwarz

Lieferform

Bestell-Nr	Breite mm	Inhalt Rollen	Rollenlänge insg. m
398861	60	10	25,00
341423*	100	2	25,00
341424*	150	2	25,00

* Auf Anfrage (keine Lagerware)

Technische Daten

Eigenschaften	Norm	Klassifizierung
Freibewitterung		6 Monate
Verträglichkeit mit herkömmlichen Baustoffen		gegeben
Temperaturbeständigkeit		-40°C bis +90°C
Verarbeitungstemperatur 1)		-10°C bis +40°C
Lagerung		im Originalgebinde kühl, trocken, frostfrei
Lagerzeit		1 Jahr

1) je nach Aussentemperatur ist der geeignete illbruck Primer zu verwenden



ME316

Klebeband V Premium

Anwendungsbereich

Dieses einseitig klebende Vliesklebeband dient zur inneren und äußeren luftdichten Verklebung von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen aus z.B. PE, PA, PP, Aluminium auf bauüblichen Untergründen wie z.B. Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Putz, Holz und Überlappungen der Folien. Die Anschlussverklebungen erfüllen die Anforderungen der relevanten Normen DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2.

Produktvorteile

- Innen und Aussen einsetzbar
- 6 Monate frei bewitterbar
- Schnelle und gerade Verlegung, einfaches Handling
- Sehr anschmiegsam

ME316

Klebeband V Premium

Vorbereitung

- Die Haftflächen müssen trocken, frei von Öl, Fett, Staub und sonstigen antiadhäsiven Bestandteilen sein.
- Auf stark porösen und feuchten Untergründen sowie bei sehr niedrigen Temperaturen empfehlen wir einen Voranstrich mit illbruck ME904 Butyl- & Bitumenprimer Öko.

Verarbeitung

- Das Klebeband wird von der Spule abgerollt und mit der vollflächigen Klebung auf den angrenzenden Baukörper oder Folie verkleben, ggf. ist ein geeigneter Primer zu verwenden, und mit einem Andruckroller anrollen.
- Es ist darauf zu achten, dass bei Wind-, Luftdichten oder regensicheren Verklebungen die Folien und das Klebeband spannungs- und faltenfrei verlegt sind.

Sicherheitshinweis

Die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblattes finden Sie unter www.illbruck.de



Service

Auf Wunsch steht Ihnen die tremco illbruck Anwendungstechnik unter 02203 57550-600 jederzeit zur Verfügung.

Zusatzinformation

Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und An-

wendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen.

Technische Änderungen vorbehalten.
Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.de.



tremco illbruck GmbH & Co. KG
Werner-Haepf-Straße 1
92439 Bodenwöhr
T: +49 9434 208 0
F: +49 9434 208 230

info.de@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.de